

PATTEX WOOD EXPRESS WATERPROOF

клей для дерева водостойкий D3

ОПИСАНИЕ

Быстросохнущий водостойкий клей для дерева

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Pattex® Wood Express Waterproof Водостойкий – готовый к использованию дисперсионный клей белого цвета для склеивания всех видов древесины и связанных с ней материалов. Подходит для сборки и ремонта деревянной мебели, изготовления различных декоративных элементов и панелей из дерева, монтажа деревянных элементов на различные основания. Подходит для помещений с повышенной влажностью, для внутренних и наружных работ. Идеален для приклеивания ламината и паркета, в том числе плавающего, сборки деревянных окон и дверей, садовой мебели, различных изделий из шпона и массивной древесины. Класс D3 (EN 204)

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Водостойкий, подходит для влажных помещений
- Прост и удобен в применении
- Высокая сила фиксации
- Быстрохватывающий
- На водной основе – без запаха
- Для всех видов древесины
- Класс водостойкости D3
- Устойчив к старению
- Прозрачный после высыхания

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Требование к склеиваемым поверхностям

Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, очищенными от пыли, жира и масла. Поверхностям не следует быть постоянно влажными. Одна поверхность должна быть пористой, чтобы обеспечить прочное и надежное соединение, поскольку вода должна испариться, чтобы клей прочно склеил поверхности. В случае сильно впитывающих воду поверхностей, таких как гипс, МДФ, ДСП (не ОСБ), глиняный кирпич, возможно слишком быстрое высыхание клея по внешнему периметру аппликации, а внутренняя часть аппликации не высыхает и не образует нужного соединения.



Для правильного приклеивания к сильно впитывающим поверхностям перед приклеиванием смочите их из пульверизатора или влажной тряпкой.

Приклеивание

Pattex® Wood Express Waterproof используется при комнатной температуре, оптимально выше 14°C. Применяется для одностороннего или двустороннего приклеивания. Его можно наносить кистью, шпателем, валиком или вручную. Начальная крепость склеивания достигается за 1-2 часа, а для дальнейшей обработки временной период составляет 8 часов. Конечная мощность достигается спустя 24 часа. Расход составляет приблизительно 150 г/м², в зависимости от абсорбции дна (с одной стороны окрашивания). Для твердого дерева нанесите клей на обе стороны. Инструменты и оборудование следует немедленно промыть водой, пока клей не высох.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед использованием изучите паспорт безопасности (MSDS) на www.pattex.kz

PATTEX WOOD EXPRESS WATERPROOF

клей для дерева водостойкий D3

ХРАНЕНИЕ

Хранить в сухом месте с плотно закрытой крышкой при температуре от +5 С до +30 С.

Срок годности

12 месяцев с даты изготовления, указанной на продукте.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

Упаковка	Бутылка 250 г / Бутылка 750 г
Вязкость	8000 – 15000 мПас (Brookfield RVT, 6/20)
Расход	100 - 200 г/м ²
Открытое время	10 минут
Содержание твердых веществ	51 ± 1%
Температура применения	Минимум при +5°C
Водостойкость	D3 (EN 204)
Точка отбеливания	5°C
Температурная стойкость	от -30°C до +110°C

Дополнительные сведения о продукте находятся в Паспорте Безопасности
 Данный лист технической информации основан на информации, полученной на основе испытаний и огромного опыта в области клеев.
 Поскольку невозможно исследовать все способы применения и в виду того, что существует множество различных условий использования клея, мы не можем заявить, что информация является полной. Мы рекомендуем провести тестирование продукта перед применением, чтобы удостовериться в успехе. Мы гарантируем неизменное качество продукции.

Импортер и уполномоченная организация в Казахстане: ТОО «Henkel Central Asia & Caucasus» («Хенкель Централ Эйша энд Коукакас»), ул. Масанчи, 78, Алмалинский район, г. Алматы, Республика Казахстан. Тел.: +7 (727) 244 33 99, www.henkel.com